



## Datenblatt: ABS & PC ex Spielwaren

Eigenschaften	Acrylnitril-Butadien-Styrol	Polycarbonat
 Reinheit	> 99,9 %	> 99,9 %
 Farbe	buntes Mahlgut	buntes Mahlgut
 Korngröße	< 8 mm	< 8 mm
 Restfeuchte	< 0,2 %	< 0,2 %
 Dichte	1,04 g/m <sup>3</sup>	1,19 g/m <sup>3</sup>
 MFI	23 bis 27 g/10min (220 °C und 10 kg)	9 bis 12 g/10min (300 °C und 1,2 kg)
 Mahlgut		