










## Datenblatt: PC ex Automobil

Eigenschaften	Polycarbonat
 Reinheit	> 99,9 %
 Farbe	schwarzes Mahlgut
 Korngröße	< 8 mm
 Restfeuchte	< 0,25 %
 Dichte	1,19 g/m <sup>3</sup>
 MFI	13 bis 16 g/10min (300 °C und 1,2 kg)
 Mahlgut	